

AQUALKYD VELOURS PREMIUM

Peinture velours aux résines alkydes et acryliques en émulsion
Intérieur | Phase aqueuse

Usages

- Intérieur, pièces sèches et humides.
- Protection et décoration intérieur des murs, plafonds et menuiseries* (bois et métal, revêtus ou non).
- Travaux neufs et rénovation

Propriétés



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



- Glisse Fluide et sans projection
- Temps ouvert adapté au travail sans reprise
- Additivée avec un promoteur d'adhérence et un anti-flash rust pour l'accrochage sur le métal et les supports pré-laqués**
- Accroche sur les anciennes peintures
- Additivée avec agent fongistatique pour limiter le développement des moisissures dans les pièces à risque.
- Recouvrement rapide, deux couches dans la journée.
- Application « frais dans frais » (selon nature du support utiliser l'impression adaptée)
- Applicable sur toile de verre.
- Grain de finition fin et garnissant
- Lessivable
- Sans odeur de peinture solvantée.
- Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.
 - Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux.

Abrasion Humide
(selon norme ISO 11998)

- Résistance classe 1 (Norme NF EN 13300)

Classification

- **AFNOR T 36-005 : Famille I, classe 7b2 / 4a**

Caractéristiques

Aspects du feuil sec

- Mat velouté, poché fin

Brillant spéculaire

- 5-8 sous 60°. 15 sous 85°

Densité du blanc

- 1,39 Kg/L

Extraits secs

- 62% en poids
- 44% en volume

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV en blanc et en teintes.

Séchage et durcissement
A 20°C et 65% H.R.

- Sec : 1 heure
- Recouvrable : 4 heures ou « frais dans frais »***

CDT / Teintes

- Disponible en 1L, 3L et 10L
- Blanc et teintes du nuancier Cromology et Carte 1204 réalisables à partir du blanc calibré et des bases Ma et Ta

Conservation

- 2 ans en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.

Recommandations
particulières

- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.

Hygiène et sécurité

- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

* Supports à fortes sollicitation (Utiliser le système Opalys Hydro Satin ou Multidox)

** Contenu de la diversité des systèmes pré-laqué, faire un test d'adhérence préalable.

*** Certaines configurations permettent un recouvrement à partir d'heure. Il est de la responsabilité de l'applicateur de vérifier la faisabilité du recouvrement (conditions ambiantes, quantités déposées, nature du support, teintes). En cas de doute, respecter un délai de 4h.

AQUALKYD VELOURS PREMIUM

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> 9 à 11 m²/L selon les supports et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosse Rouleau polyamide texturé ou microfibre 12 à 14 mm Pistolet Airless
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi Pistolet Airless : Diluer de 5 à 10% en volume avec de l'eau en fonction de l'absorption des fonds et du matériel d'application utilisé
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> A l'eau, immédiatement après usage.
Conditions climatiques	En conformité le DTU 59.1, paragraphe 6.1.
Supports non revêtus	<p>Etat et qualité conformes au DTU 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton, fibres de ciment), maçonneries enduites et non enduites, enduits pelliculaires. Toile verre en direct Métaux intérieur prélaqués** ou traité antirouille (préférer le système Multidox sur les supports avec risque de rouille). Bois et dérivés de bois, sauf les bois à comportement singuliers tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar, ... (prescription spécifique)
Supports revêtus	<ul style="list-style-type: none"> Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes Anciens fonds de peinture lessivés et matifiés Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur :	<ul style="list-style-type: none"> Revêtements plastiques muraux collés Supports à fortes sollicitation (Utiliser le système Opalys Hydro Satin ou Multidox) Peintures polyuréthanes en direct Badigeons
Préparation des fonds	<p>Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières :</p> <ul style="list-style-type: none"> Non revêtus : Métal, Bois et dérivés : dégraissage avec de l'Acétone ou diluant Epoxy si nécessaire. Lessivage, grattage, matage des surfaces et réparation des zones non-adhérentes.

Tableau de mise en œuvre

Supports	Métaux brut* ou prélaqué*	Bois brut ou peint	Supports (hydrophobes / pulvérulents)	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire*	<p>1 couche d'AQUALKYD VELOURS PREMIUM sur les menuiseries intérieures non soumises à risque de rouille. sinon 1 couche de MULTIDOX PRIM*</p>	<p>1 couche d'AQUALKYD VELOURS PREMIUM sur les menuiseries intérieures non soumises à de fortes sollicitations ou bois taniques sinon 1 couche de TETRA IMPRESS *</p>	1 couche de TETRA IMPRESS*	<p>1 couche d'AQUALKYD IMPRESS* ou 1 couche d'AQUALKYD VELOURS PREMIUM</p>
Finition	2 couches d' AQUALKYD VELOURS PREMIUM			

*Se reporter aux fiches correspondantes



Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement

- Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5m² de surface en 2 couches.
- Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox.